DE

ERFURT-Rauhfaser Kleister 04/2021

Produktbeschreibung

ERFURT-Rauhfaser Kleister

ERFURT-Rauhfaser Kleister ist ein Pulverkleister, der in Wasser aufgelöst wird. Er wurde speziell für das Tapezieren von Rauhfaser Tapeten entwickelt und ist für die Verarbeitung aller Arten von Papiertapeten geeignet. Der ERFURT-Rauhfaser Kleister zeichnet sich bei der Verarbeitung durch eine hohe Anfangshaftung und sehr gute Korrigierbarkeit an der Wand aus.

Lieferant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Produktdaten

- Füllmenge/ Päckchen:200g
- Kartoninhalt: 24 Päckchen

Produktvorteile

- Transparent auftrocknend
- Gute Korrigierbarkeit
- Diffusionsfähig
- Starke Anfangshaftung
- Sichere Naht-und Kantenhaftung
- Optimale Kleisterverteilung
- Hohe Ergiebigkeit: ca. 30 m²
- Nach 10 Minuten gebrauchsfertig

Technische Daten des Produktes

- Anwendungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C
- ph-Wert. ca. 9,7
- Verbrauch: ca. 200ml/m²

Ergiebigkeit

ERFURT-Rauhfaser Kleister gemäß der Tabelle in kaltem, sauberem Wasser anrühren: Ansatz für 200 g (Packungsinhalt)

	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern	10l	ca. 50 m²
Rauhfaser	6l	ca. 30 m²
Papiertapeten	6l	ca. 30 m²

Hinweis: Fertig angerührter Kleister kann – gut abgedeckt – bis zu 2-3 Tage aufbewahrt werden. Der Kleister eignet sich auch für die Verarbeitung mit Tapeziergeräten, dabei Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

Ansetzen des Kleisters

- Packungsinhalt unter gleichmäßigem, kräftigem Rühren in kaltem Wasser zügig einstreuen (ca. 2 Min.).
- Den Kleisteransatz quellen lassen, nach ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchschlagen.
- Nach weiteren 5 Minuten ist der ERFURT-Rauhfaser Kleister gebrauchsfertig.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag-und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ggf. mit Tapetengrund vorbehandeln.

Hinweise zur Verabeitung

Zur Verarbeitung der ERFURT-Rauhfaser Tapeten siehe Technisches Merkblatt ERFURT-Rauhfaser. Bei sonstigen Papiertapeten die Angaben der Tapetenhersteller beachten.

Hinweis

ERFURT-Rauhfaser Kleister hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Kühl und trocken lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Entsorgung

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über denHausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89451
E-Mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN